

# SOLARWATT P210-60 GET AK

## GLAS-FOLIE-SOLARMODUL

DEUTSCH

**SOLARWATT AG**  
Maria-Reiche-Str. 2a  
01109 Dresden, Germany  
Tel. +49 351 8895-0  
Fax +49 351 8895-111  
info@solarwatt.de  
www.solarwatt.de

**ZERTIFIZIERT NACH:**  
DIN EN 15001 und 14001

# SOLARWATT P210-60 GET AK


## TECHNISCHE DATEN

IHR SOLARWATT-FACHHÄNDLER:



Änderungen vorbehalten.

### ABMESSUNGEN



### ALLGEMEINE DATEN

<b>Modultechnologie</b>	Glas-Folie-Laminat; Aluminiumrahmen
<b>Deckmaterial</b>	Hochtransparentes Solarglas (gehärtet), 4 mm
<b>Verkapselung</b>	EVA-Solarzellen-EVA
<b>Rückseitenmaterial</b>	Tedlar-Polyester-Tedlar-Folienverbund, weiß
<b>Solarzellen</b>	60 polykristalline Solarzellen
<b>Maße der Zellen</b>	156 x 156 mm
<b>Kabel und Kabelanschluss</b>	Tyco-Anschlussdose mit Kabeln 2 x 1,00 m/4 mm <sup>2</sup> , Tyco-Steckverbinder
<b>Bypass-Dioden</b>	3 Stück
<b>Anwendungsklasse</b>	Application class A (nach IEC 61730)
<b>Abmessungen (LxBxD)</b>	1680 x 990 x 50 mm
<b>Gewicht</b>	24 kg
<b>Max. Systemspannung</b>	1000V
<b>IP Schutzgrad</b>	IP 65
<b>Mechanische Belastbarkeit</b>	Soglast geprüft bis 2400 Pa (Windgeschwindigkeit 130 km/h mit Sicherheitsfaktor 3) Auflast geprüft bis 5400 Pa
<b>Qualifikationen</b>	IEC 61215 Ed.2, IEC 61730 (inkl. Schutzklasse II)

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN BEI STC

STC: Standard Test Conditions: Bestrahlungsstärke 1000 W/m<sup>2</sup>, Spektrale Verteilung AM 1,5, Temperatur 25±2 °C, entsprechend EN 60904-3

Bezeichnung	SOLARWATT P210-60 GET AK								
<b>Nennleistung P<sub>N</sub></b>	210 Wp	215 Wp	220 Wp	225 Wp	230 Wp	235 Wp	240 Wp	245 Wp	
<b>Nennspannung U<sub>mpp</sub></b>	28,2 V	28,3 V	28,4 V	28,6 V	28,8 V	29,1 V	29,4 V	29,7 V	
<b>Nennstrom I<sub>mpp</sub></b>	7,45 A	7,61 A	7,76 A	7,87 A	8,00 A	8,08 A	8,17 A	8,25 A	
<b>Leerlaufspannung U<sub>OC</sub></b>	36,3 V	36,5 V	36,6 V	36,7 V	36,9 V	36,9 V	37,0 V	37,2 V	
<b>Kurzschlussstrom I<sub>SC</sub></b>	7,98 A	8,16 A	8,30 A	8,42 A	8,50 A	8,56 A	8,61 A	8,67 A	
<b>Rückstrombelastb. I<sub>R</sub>*</b>	20 A								

Messtoleranzen bezogen auf P<sub>max</sub> ±5 %;

\*Rückstrombelastbarkeit: Betrieb der Module mit eingespeistem Fremdstrom ist nur bei Verwendung einer Strangsicherung mit Auslösestrom < 2 x I<sub>sc</sub> @ STC\* zulässig.

Reduktion des Modulwirkungsgrades bei Rückgang der Bestrahlungsstärke von 1000 W/m<sup>2</sup> auf 200 W/m<sup>2</sup> (bei 25 °C): 4<sup>±2</sup> % (relativ) / -0,6<sup>+0,3</sup> % (absolut).


### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN BEI NOCT

NOCT: Normal Operation Cell Temperature: Bestrahlungsstärke 800 W/m<sup>2</sup>, AM 1,5, Temperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1m/s, elektrischer Leerlauf

Bezeichnung	SOLARWATT P210-60 GET AK								
<b>Nennleistung P<sub>N</sub></b>	153 W	156 W	160 W	163 W	167 W	171 W	174 W	178 W	
<b>Nennspannung U<sub>mpp</sub></b>	25,6 V	25,7 V	25,8 V	26,0 V	26,2 V	26,5 V	26,8 V	27,1 V	
<b>Leerlaufspannung U<sub>OC</sub></b>	33,7 V	33,9 V	34,0 V	34,1 V	34,3 V	34,3 V	34,4 V	34,6 V	
<b>Kurzschlussstrom I<sub>SC</sub></b>	6,45 A	6,60 A	6,71 A	6,81 A	6,87 A	6,92 A	6,96 A	7,01 A	

### KENNLINIE

Strom-Spannung bei versch. Einstrahlungen



Leistungsklasse 245 Wp

### THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-40 ... +80 °C
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-40 ... +45 °C
<b>Temperaturkoeffizient von P<sub>N</sub></b>	-0,46%/K
<b>Temperaturkoeffizient von U<sub>OC</sub></b>	-0,35%/K
<b>Temperaturkoeffizient von I<sub>SC</sub></b>	0,05%/K
<b>NOCT</b>	45 °C